

CTA 60

کمک سایش و افزایش مقاومت سیمان

مشخصات فنی

مشخصه	دامنه
ظاهر	مایع بی رنگ-زرد رنگ
مقدار آلکامین (%)	35 ± 0.5
مقدار ماده فعال (%)	حداقل ۵۰
چگالی (kg/Lit) در 20°C	1.11 ± 0.05

کاربرد

CTA 60 یک ترکیب کمک سایش و افزایش مقاومت سیمان است که با استفاده از آلکامین ها و سایر اجزای آلی فرموله شده است. این ترکیب با افزایش واکنش پذیری فازهای آلومینات و آلومینوفریت، موجب افزایش مقاومت سیمان در سنن مختلف می شود. همچنین پخش شونده ذرات سیمان را بهبود می دهد و از این طریق موجب کوتاه تر شدن زمان لازم برای آسیاب کلینکر و در نتیجه مصرف برق کمتر شده، و فرسودگی ماشین آلات نیز کاهش می یابد. علاوه بر این با بهبود کارایی آسیاب و افزایش نرمی ذرات سیمان، مقاومت های اولیه و نهایی کسب شده افزایش می یابد.

میزان و روش مصرف

مقدار توصیه شده برای مصرف این ماده از ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم به ازای هر تن سیمان می باشد. مواد باید توسط یک دوزینگ پمپ با دبی متغیر و قابلیت کالیبراسیون در محدوده مصرف، بر روی کلینکر در نوار تغذیه کننده آسیاب پمپاژ شود.

مقدار دقیق مصرف باید بر اساس نتایج مورد انتظار، طی آزمون های صنعتی ارزیابی و انتخاب شود.

بسته بندی

- مخازن ۱۰۰۰ لیتری، تانکر، طبق سفارش مشتری

شرایط نگهداری

در محل با تهویه مناسب و دور از آفتاب و باران نگهداری شود. در بسته بندی اولیه و دست نخورده تقریباً تا ۲ سال قابل نگهداری می باشد.

تهران-جنت آباد مرکزی-نیش اقا-ساختمان ۲۴۲-واحد ۵۲-کپرتی ۷۵۹۷۳-۱۴۷۴۸

وب: www.lkchem.ir

ایمیل: info@lkchem.ir

دورنگار: ۰۲۱-۴۳۸۵۸۵۳۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۹۵۹۳۰ و ۴۷