

آلکامین های ترکیبی

مشخصات فنی

CA85	CA92	
مایع بی رنگ	مایع بی رنگ	ظاهر
حداقل ۸۵٪	حداقل ۹۲٪	مقدار آلکامین ها
حداکثر ۱۵٪	حداکثر ۸٪	مقدار آب

کاربرد

ماده اولیه کلیدی در ترکیبات کمک سایش سیمان است. این ترکیب پخش شونده ذرات سیمان را بهبود می دهد و از این طریق موجب کوتاه تر شدن زمان لازم برای آسیاب کلینکر و در نتیجه مصرف برق کمتر شده، و فرسودگی ماشین آلات نیز کاهش می یابد. همچنین با بهبود کارایی آسیاب و افزایش نرمی ذرات سیمان، مقاومت های اولیه و نهایی کسب شده افزایش می یابد.

بسته بندی

- بشکه های ۲۰۰ کیلوگرمی
- بسته بندی طبق سفارش مشتری

شرایط نگهداری

در محل با تهویه مناسب و دور از آفتاب و باران نگهداری شود. در بسته بندی اولیه و دست نخورده تقریباً تا ۲ سال قابل نگهداری می باشد.